

معیار مصرف انرژی ۱۵ محصول پلیمری و غیر پلیمری واحدهای جدیدالاحداث

ردیف	نام محصول	معیار مصرف انرژی بر حسب MJ/ton
۱	پلی اتیلن سنگین	۵۵۰۰
۲	پلی اتیلن سبک	۱۰۴۴۰
۳	پلی اتیلن سبک خطی	۵۳۷۲
۴	پلی استایرن انبساطی	۳۴۷۶
۵	پلی استایرن معمولی	۱۶۱۰
۶	پلی استایرن مقاوم	۱۸۴۰
۷	پلی پروپیلن	۴۹۴۵
۸	اپوکسی رزین	۷۱۷۰
۹	پلی کربنات	۳۶۱۰
۱۰	ABS	۵۹۶۸
۱۱	PET	۲۹۰۰
۱۲	SBR	۱۸۷۸۲
۱۳	PBR	۱۸۲۶۸
۱۴	PVC	۳۵۶۴
۱۵	ملامین	۳۰۴۹۷